


Гидроизоляция фундаментной плиты



№	наименование	материал	толщина	расход, кв.м
1	Основание	грунт, песок, щебень		
2	Подложная подушка	бетон	50 мм	
3	Грунтовка	эмульсия Vodipren Spray 100/ Vodiecoprimer	0,2 мм	0,3 литра
4	Резиновое покрытие	эмульсия Vodipren Spray 100 + катализатор	2,5 мм	3,5 литра
5	Армирующий слой	геотекстиль термоскрепленный	130гр./кв.м	
		Vodipren Spray 100/ Vodiecoprimer (пропитка)		>0,3 литра
6	Защитная стяжка	бетон, цементно-песчаный раствор	30 мм	
7	Фундаментная плита	ж/к		

Описание процесса:

После устройства котлована под фундамент, подготавливается основание для подложной подушки, с устройством песчанно-щебневой подушки.

Далее выполняется устройство подложной подушки с последующим созреванием.

На чистую, сухую, обеспыленную поверхность готового бетонного основания подложной подушки пошагово наносится грунтовка, тонким слоем, без образования скоплений в виде луж, с одновременным пошаговым нанесением резинового покрытия до толщины не менее 2 мм.

После полного высыхания резинового покрытия (не менее 48 часов), при температуре окружающей среды 20°C и влажности воздуха 50%, укладывается геотекстиль, в качестве защиты резинового покрытия от возможного повреждения во время устройства последующих слоев.

При укладке, геотекстиль следует фиксировать путем приклеивания к резиновому покрытию с помощью грунтовки. Для этого перед укладкой рулона геотекстиля, на резиновое покрытие пошагово наносится грунтовка путем распыления, с одновременно пошаговой укладкой геотекстиля и плотной фиксации с помощью подручных инструментов (щетки).

После высыхания клеящего слоя геотекстиля, выполняется устройство защитной стяжки, предохраняющей резиновое покрытие от повреждений во время устройства фундаментной плиты.

Затем, после созревания раствора защитной стяжки, выполняется устройство фундаментной плиты.

Общие требования к основанию:

Основание сухое, чистое, без трещин, раковин, с хорошей когезией, без материалов и покрытий, снижающих адгезионную способность жидкой резины.